

VLP®

VINYL OG LÆRREPARASJONSLIM

BESKRIVELSE:

VLP® er en transparent elastisk vinyllim som har meget stor slitestyrke, og meget god vedheft til vinyler, pvc, tekstiler og skinn/lær. VLP® er lufttherdende og meget enkel å bruke. Den er beregnet for reparasjon av små rifter og riss samt små hull på de fleste typer fleksible vinyler. Den smelter sammen med farget vinyl. VLP® løser faktisk opp vinylen og skaper en utmerket binding når den er utherdet. På porøse flater vil VLP® trenge inn i porene og skaper en sterk limfuge.

SPECIFICATIONS:

Solids: (wt) 18%

Tensile: (ASTM D-882) 2,900psi

Elongation: (ASTM D-882) 240%

Viscosity range: 1,200 - 2,500 cps

Shelf life: 1+ year at 25°C

Temperature use range: -34°C to 93°C

Bond strenght: (ASTM D-882) 26.02 # load

Color (dry): clear

Coverage: 60 sq.ft. per gal at 5 mils*

* Dekkevne: 1 gallon (3,78 l spann) dekker 9,3m² med 0,127mm tykkelse. 1 tube (429ml) dekker 0,62m²

ALTERNATIVE PRODUKTER:

Benytt VYNA BOND® for reparasjon av svømmebassengfolier. Se datablad fra VYNA BOND® for den ultimate vedheften av overflater "butt mot butt" for vinyl og andre materialer.

ANBEFALING:

Påføringstemperatur over + 10°C.

Unngå vind, varme og fuktighet.

Benytt beskyttelse.

Dersom VLP® påføres vinyl, kan den missfarges.



BRUKSANVISNING:

Alle limflater må være rene, tørre og fri for fett. Den limer gjerne regntøy "butt-i-butt".

Sørg for å tape limfugens bakside slik at stoffet den ligger "butt-i-butt". Tørk over limfugen med litt Toluene eller lignende før limingen.

Påfør lim i fugen og 5mm ut på hver side av limfugen. La det herde ca. 30 minutter.

Påfør deretter et nytt strøk over limfugen og la det herde 4 timer eller natten over før bruk. Sørg for god utlufting under og etter påføring. Dersom en ikke kan tape på baksiden, settes tape på tvers av limfugen med ca. 2,5-5 cm mellomrom.

Påfør VLP® mellom tapene og la det herde i 4 timer. Fjern deretter tapene og påfør VLP® på åpne steder. Etter 4 timer, hvoretter tapene fjernes.

Påfør så VLP® i hele limfugens lengde og la herde i 4 timer eller natten over før bruk. For små hull.

Påfør noen små dråper VLP® og la det herde 1 time før bruk.

For store hull anvend VYNA BOND®.

FLERE BRUKSOMRÅDER

Regntøy

Gummistøvler

Vinylmøbler

Markiser

Presenninger

Kapeller

Teltduk

Teltgulv

Kalesjer

Båtputer

Bagger og lignende

Idrettsutstyr

Bowling - /golfbagger

Overtrekk

Gummibåt

Forsterker vinylsømmer når den anvendes på baksiden av en søm under produksjon

Importør for Skandinavia:

Oscar A. Gausel AS

Postboks 663

N - 4003 STAVANGER

NORWAY

Tlf: +47 51882828

oag@oag.no

www.plastidip.no

