

Thin Film

Bunnstoff



PRODUKTBESKRIVELSE

Thin Film er et bunnstoff som er effektivt mot begroing av organismene; slim, vannlevende planter og dyr. Et hardt bunnstoff til profesjonell og privat bruk, egnet for båter som brukes i fersk- og saltvann. Enkel påføring uten behov for sliping mellom strøkene. Rask tørketid for rask overmaling og sjøsetting. Den glatte overflaten er hard og vaskbar for fart og effektivitet. Ideell for regattaseilere og hurtiggående båter.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YBP240-Graphite
Finish	Matt
Densitet	1.51 gjennomsnitt
Tørrestoffinnhold	36% gjennomsnitt
Herder	YPL920 - 750ml, YPL921 - 2L
Normal lagringstid	2 år
VOC	558.7 g/L gjennomsnitt
VOC (EU Løsningsmiddel)	368.9 g/kg gjennomsnitt EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Embalasje størrelse	750mL, 2L

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider		
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)
Støvtørr	1 timer	30 min.	20 min.
Sjøsetting	6 timer	3 timer	2 timer

OBS: Maks tid før sjøsetting er: 5-35°C - 6m

	Overmaling					
	Underlagets temperatur					
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med						
Thin Film	3 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.	60 min.	ubegr.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	THIN FILM/VC OFFSHORE EU: Vask med ferskvann. ANDRE BUNNSTOFFER: Sjekk tilstanden. All begroing, annen forurensning og løst sittende maling må fjernes helt. Bruk høytrykkvask med ferskvann (3000 psi / 207 bar) og/eller skraping og våtsliping med vanlig 80-120 papir. VC 17m eller bunnstoff som inneholder PTFE MÅ være våtslipt med typisk 80-120 grade papir. Skal ikke tørrslipes. BAR GELCOAT: VC General Tynner brukes til avfetting og rengjøring av overflaten. Slip lett med papir 240. Skyll med ferskvann og la tørke. Grunning med en passende primer for osmosebeskyttelse. STÅL/BLY: Grunning med antikorrosiv primer. TRE: Prime overflaten med en passende primer før påføring av Thin Film.
Tips	Blande: Rør godt om før bruk. Bland pulveret som du finner under plasthatten med væsken i boksen. Rør eller rist grundig. En gang blandet, den Produktet kan brukes i opptil 7 dager, forutsatt at det er lagret med lokket på og blandes grundig før påføring. Rengjøringsmiddel: YTA600 VC General Thinner. Høytrykksprøyte: Trykk: 176-210 bar. Munnstykke: 517-521. Konvensjonell Sprøyte: Trykk: 2-3 bar. Munnstykke: 1.5-1.8 mm Annet: Ved sprøyting med Airmix - Trykk: 2,5 bar. Munnstykke: 20113.
Viktig informasjon	Fargen kommer etter en tid i sjøen. Vær nøye, og påfør den mengde du har regnet ut skal brukes, selv om dette innebærer at du må påføre et ekstra strøk. Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontroller produktets spre-evne. Produktets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C. Overflate temperaturen bør være minimum 1°C over duggpunkt og maksimum 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Egnet for bruk på gelcoat, tre, stål/jern og bly. Skal ikke brukes på aluminium eller overflater som er zink behandlet.. Kan påføres direkte over bunnstoff i god stand..
Antall strøk	Med Rulle:

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2024.

Påfør 2 strøk med 30 micron tørr for 12 måneder (total tørrfilmtykkelse på 60 micron)

Med spray (Kun profesjonell):

Påfør 1 strøk med 60 micron tørr for 12 måneder (total tørrfilmtykkelse på 60 micron)

For samtlige systemer, påfør et ekstra strøk på utsatte steder som, ror, hekkutstyr og utstikkende kanter.

Spre-evne

Med Rulle:

(Teoretisk) - 12 m²/lt

(Praktisk) - 10.8 m²/lt

Med spray (Kun profesjonell):

(Teoretisk) - 6 m²/lt

(Praktisk) - 3.6 m²/lt

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk

30 micron tørr pr. strøk med rulle

60 micron tørr pr. strøk med sprøyte

Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk

83 micron våt pr. strøk med rulle

167 micron våt pr. strøk med sprøyte

Påføringsmetoder

Høytrykksprøyte (Kun profesjonell), Pensel, Konvensjonell Sprøyte (Kun profesjonell), Rulle

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

GENERELT

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Thin Film må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

Dette produktet skal transporteres og lagres i beholder som er forsvarlig lukket.

Sikkerhet

GENERELT

Inneholder biocider. Bunnstoff skal kun våtslipes. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørrslipes. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Hell ikke lakk i avløp eller vask hvor produktet kan komme i kontakt med vannkilder. La produktet herde opp før det kastes. Rester av dette produktet kan ikke destrueres/sendes med vanlig avfall eller dumpes uten tilatelse. Destruering av rester må skje i forståelse med de lokale myndigheter.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.